

PE-Schaumfolie 3 / 1.000 mm

ANWENDUNGSBEREICH:

Trittschalldämmung unter schwimmenden Estrichen. Alle Einsatzbereiche, bei denen man aufgrund geringer Bauhöhen nur sehr dünne Trittschalldämmschichten verwenden kann – in Bädern, für Altbausanierung und Fertighausbau.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG/ WERKSTOFF:

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig
- 100 % HFCKW- und HFKW-frei

FORMAT:

Länge: 30 LFM
Breite: 1.000 mm
Dicke: 3 mm

AUSFÜHRUNG:

Rollware

VERPACKUNG:

Rolle im PE-Sack

TECHNISCHE DATEN:

Artikel-Nr.:	Z030100030
Rohdichte	$\geq 23 \text{ kg/m}^3$
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,045 W/mK
Äquivalente Luftschichtdicke – sd-Wert	18 m
Temperaturbeständigkeit: langfristig kurzfristig	+80 °C +90 °C
Brandverhalten: gem. EN 13501-1	E
Formbeständigkeit bei + 40 °C	< 10 %
Dickentoleranz (gem. EN 16069)	$\pm 1 \text{ mm}$
Längentoleranz (gem. EN 16069)	- 5 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. EN 16069)	- 10 mm; + ∞
Zusammendrückbarkeit	$\leq 1 \text{ Mm}$

SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.