



PE-Randstreifen Standard RSS

PRODUKTART: PE-Estrichrandstreifen aus PE-Schaumfolie.

ANWENDUNGSBEREICH: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG/
WERKSTOFF:**

- extrudierter Polyethylen-Schaumstoff
- geschlossenzellig
- frei von HFCKW und HFKW

AUSFÜHRUNG: Rollware

VERPACKUNG: Rolle im PE-Sack

FORMATE/VPE:

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Dicke in mm	VPE/Sack
Z0800550	80 x 5 x 50.000	5	12
Z1000550	100 x 5 x 50.000	5	10
Z1200550	120 x 5 x 50.000	5	10
Z1500550	150 x 5 x 50.000	5	8
Z1700550	170 x 5 x 50.000	5	6
Z2000550	200 x 5 x 50.000	5	6
Z2500550	250 x 5 x 50.000	5	5
Z3000550	300 x 5 x 50.000	5	4
Z1200825	120 x 8 x 25.000	8	10
Z0801025	80 x 10 x 25.000	10	12
Z1001025	100 x 10 x 25.000	10	10
Z1001050	100 x 10 x 50.000	10	10
Z1201025	120 x 10 x 25.000	10	10
Z1501025	150 x 10 x 25.000	10	8
Z2001025	200 x 10 x 25.000	10	6
Z2501025	250 x 10 x 25.000	10	5
Z2501050	250 x 10 x 50.000	10	5
Z3001025	300 x 10 x 25.000	10	4
Z4001025	400 x 10 x 25.000	10	3

TECHNISCHE DATEN:

Temperaturbeständigkeit	langfristig kurzfristig	+ 80 °C + 90 °C
Brandverhalten	gem. EN 13501-1	E
Formbeständigkeit bei + 40 °C		< 10 %
Dickentoleranz gem. EN 16069		± 1 mm
Längentoleranz gem. EN16069		- 5 %; + ∞
Breitentoleranz gem. EN16069		- 10 mm / + ∞

SONSTIGE INFORMATIONEN:

Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor.

Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.lorencic.com zu informieren.