



BETONKONTAKT B-8 LORENCIC ROT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN: Fein raue Putzhaftbrücke auf Betonflächen mit hervorragender Alkalibeständigkeit.

- Gute Haftung
- Egalisiert Saugverhalten des Untergrundes
- Rot eingefärbt

MATERIALBASIS: Hochwertige Dispersionsmittel, Füllstoffe Additive

ANWENDUNG: Feinrauer Haftvermittler für Betonflächen und kritische Untergründe mit hervorragender Alkalibeständigkeit. Für alle Gips- oder Gips/Kalkputze diverser Hersteller geeignet. Diese Haftbrücke eignet sich nur für die Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Gips- oder Gips/Kalkputzen. Nicht als Untergrundvorbehandlung vor Kalk- oder Kalk/Zement- oder Zementputzen.

VERARBEITUNG:

Untergrund:
Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen wie zB Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Die Restfeuchtigkeit von Betonuntergründen muss unter 3,0 Masse-% (nach CM-Messung) liegen.

Vorbehandlung:
Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen. Wir empfehlen vorgängig mittels Kratzprobe die Oberflächenfestigkeit zu prüfen.

Verarbeitung:
Zubereitung: Den Inhalt des Gebindes gut anrühren. Mit max. 20% Wasser verdünnen. Bei der Verarbeitung mit der Rolle, Bürste oder mittels Spritzgerät ist darauf zu achten, dass eine honigartige Konsistenz gleichmäßig aufgetragen wird und eine griffige Oberfläche entsteht. Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5°C sinken.

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) oder nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.

TECHNISCHE DATEN:

Verbrauch	ca. 0,3 kg/m ²
Standzeit vor Auftrag des Unterputzes	mind. 24 Stunden
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden

ARTIKELDATEN:

Artikel Nr.	Z1222
Verpackungsart	Kübel
Menge pro Einheit	22 kg
Farbe	rot

LAGERUNG: Betonkontakt B-8 Rot sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

HINWEISE: Kategorie A/h 30g/l (2010), dieses Produkt enthält max. 30g/l VOC. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Die gültigen Verarbeitungsnormen (Önormen, SIA-Normen) sowie die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter der ÖAP, des SMGV bzw. der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten.